# UV 底 漆

【产品编号】YSGb****

【品　　名】UV 底漆

【使用范围】用于各种电动工具外壳、电脑外壳、电脑鼠标壳、手提式影音器材、CD 机、照相机、电吹风外壳、运动器材、麦克风、剃须刀、手电筒外壳、电话、望远镜等塑料产品的表面。

【颜　　色】颜色可根据国标、国际色卡调，也可根据客户样板调试。

【产品说明】涂膜外观光滑平坦，手感佳，装饰效果好，涂膜综合性能好，附着力优异，可调配各种所需的颜色，硬度高，高耐醇、耐磨性，干燥速度快，施工性好，涂膜机械性能优异。

| 品质标准 | | | |
|---|---|---|---|
| 序　号 | 试　验　项　目 | 检　验　方　法 | 银　漆　标　准 |
| 1 | 色差 | 目视或色差仪测试 | |
| 2 | 密着性 | 平面:3M或NICHIBAN 405胶带贴于涂膜瞬间拉起不掉漆 | 不掉漆 |
| | | 百格:3M或NICHIBAN 405胶带贴于百格上瞬间拉起 | 100% |
| 3 | 硬度 | 三菱硬度铅笔垂直压力1kg,45度角划3cm长线条5条无痕迹 | ≥HB |
| 4 | 耐酒精 | 95%酒精沾湿棉布,荷重500g/c㎡于涂膜上来回擦拭不露底 | ≥50次 |
| 5 | 橡皮耐磨 | E350橡皮荷重500g/c㎡于涂膜上来回擦拭不露底 | ≥50次 |
| 6 | 耐水性 | 中性水25℃下浸泡后,观察涂膜状态无异常 | ≥48Hr |
| 7 | 耐热性 | 将试板放入70℃烤箱烘烤后,观察涂膜状态无异常 | ≥24Hr |
| 8 | 耐低温性 | 将试板放入-20℃冰箱内冷冻后,观察涂膜状态无异常 | ≥24Hr |
| 9 | 耐湿性 | 将试板放入50℃×95%湿度的恒温恒湿试验机测试后无异常 | ≥24Hr |
| 10 | 耐候性 | 耐候试验机60℃×100小时后,观察涂膜状态及色差 | △E≤1.0 |
| 11 | 重涂性 | 常规作业 | 可重涂 |

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂前请将表面清洁干净，可用本公 KTM016 系列的异丁醇水或 KTM0023 系列的溶剂油。

【开 油 水】与本公司的 SCG 系列配套开油水。

【固化条件】喷涂、60-70℃×10-15min 自干漆放置 24h 表干、实干 48h。

【包装/储存】4L 灌或 20L 灌装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年，稀释后请在 24h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※